

Consommations

La consommation d63varie suivant la nature, la composition et la finition du tissu à traiter :

- De 8 à 10 m2/Litre par pulvérisation
- de 7 à 10 m2/Litre par trempage (méthode conseillée pour une meilleure efficacité)

Mode d'emploi

Les fibres à ignifuger, s'il s'agit de pulvérisation, doivent être traitées recto, verso. Elles doivent être poreuses, propres et sêches afin que le **CTSP 140** pénètre efficacement.

Dans le cas de tissus qui ne sont pas neufs, ils doivent être dépoussiérés et lavés.

Le séchage peut se faire à température ambiante. Dans le cas d'un séchage forcé, il est conseillé de laisser sécher entre 12 et 72 heures suivant la température et l'hygrométrie

Dans le cas d'un séchage rapide, il est impératif de ne pas dépasser 80°C.

- Par pulvérisation : appliquer le produit de façon homogène et à **refus**, avec un matériel approprié

- Par trempage : laisser le support absorber suffisamment le produit en **plein bain**.

Précautions

Les tissus devant recevoir un traitement doivent faire l'objet de tests avant application.

Un éventuel virement de teintes ou d'aspect peut se produire en fonction des colorants et finitions utilisés. De même, une modification de toucher peut intervenir sur certains tissus.

Il faut veiller à ce que le tissu n'ait pas reçu un traitement anti-tâches, déperlant qui empêcherait toute imprégnation

Précautions d'utilisation, de transport et de stockage : néant, le produit n'est pas dangereux.

Il n'y a pas de permanence aux lavages, ni aux intempéries. Le nettoyage à sec est envisageable.

Stockage

Le **CTSP 140** se conserve 12 mois dans son emballage hermétique d'origine, fermé pour une efficacité de 100 %. Température de stockage : 0 °C à + 50 °C.

Frabricant membre du Groupement Technique Français contre l'Incendie



NB

Les informations contenues dans la présente notice sont fondées sur les résultats d'essais réalisés et l'expérience acquise à ce jour. Elles serviront d'indication à notre clientèle et ne pourront en aucun cas engager notre responsabilité, en raison des différents facteurs qui échappent à notre contrôle (stockage, mise en oeuvre, etc). Nous vous engageons à prendre contact avec nos services pour tout complément d'informations et vérifier que l'édition de la fiche en votre possession est toujours en vigueur.

COMODO-PRO
10 chemin de Lou Tribail - 33610 CESTAS
Téléphone : +33 (0)5.56.78.78.10 - Fax : 05 63 31 85 22 60
www.comodo-pro.com - contact@comodo.fr